

MOTIP PTFE Spray

Art.-Nr.: 000295, 000284

Technisches Merkblatt



Schmieren Sie alle mechanischen Metallteile an Ihrem Fahrrad mit dem MOTIP PTFE Spray. Das Spray hält die Schmierwirkung Ihrer Fahrradkette, Bremse und Gänge und Räder aufrecht. Das PTFE-Spray bietet eine ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität und verhindert Verschleiß.

Qualität & Eigenschaften

- Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
- Sehr niedriger Reibungsfaktor
- Ausgezeichnete Haftung
- Verhindert Verschleiß und Verkleben
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Feine Struktur (Partikelgröße ca. 5 Mikrometer)
- Gerichteter Sprühstrahl

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Mineralöl
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 3500/20 bar
- Relative Dichte: 0,88 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.
- Beste Verarbeitungstemperatur 5–30 °C.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.
- Das PTFE-Spray in einer dünnen Schicht auftragen.
- Die optimale Schmierung wird nach der Verdampfung des Lösungsmittels erzielt (ungefähr 1 Minute).

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.